

Glitzerlack

Verarbeitung mit Lackierpistole

Transparenter, lösemittelbasierter 1K-Basislack mit Hologlitzer: Silber / Gold.

01 MATTER FARBBASISLACK

02 GLITZERSCHICHT

03 KLARLACK

GLITZERLACK - VERARBEITUNG

Mischungsverhältnis	1:1 - Lack : Acrylverdünner
Pistole / Düse	HVLP / 1,3-1,4 mm
Größe / Material	Ca. 100 µm Polyester (PET)
Glitzerschichten	2-3 sehr dünne Schichten
Zwischen Schichten	Ca. 10 min Abluftzeit
Vor dem Klarlack	Ca. 40 min Abluftzeit nach der letzten Schicht
Temperatur	Raumtemperatur für Lack und Bauteil

VORBEREITUNG

Den Untergrund eibnen, schleifen und gründlich entfetten. Korrosion und Fehlstellen entfernen. Grundierung und Füller passend zum Bauteilmaterial wählen und gemäß ihren Datenblättern vorbereiten. Die Fläche muss glatt und frei von Durchschliffstellen sein.

Den Lack gründlich mischen. Eine Spritzprobe mit dem gewählten Basis- und Klarlack anfertigen. Das Ergebnis im Schatten und unter direktem Licht beurteilen.

Untergrund und Effektstärke

Glitzer deckt den Untergrund nicht vollständig ab. Schwarz erzeugt den stärksten Kontrast; andere Farben verändern den Look. Auch die Glitzermenge beeinflusst die Intensität.

Produkthinweise: Das Verhältnis 1:1 gilt für den Glitzerlack. Die separaten Anweisungen für Basis- und Klarlack beachten. Vor Gebrauch die jeweiligen Sicherheitsdatenblätter und Produktetiketten lesen.

Grundlage: PMcolours, Holografischer Glitzerlack - Verarbeitung mit Spraydose & Lackierpistole (Pistolenabschnitt), sowie Produktdaten Silber/Gold, 100 ml. Geprüft am 21. September 2026; Ergiebigkeit vom Hersteller bestätigt. Abluftzeiten sind Richtwerte; den Oberflächenzustand prüfen.

VERARBEITUNGSABLAUF

1 Matter Basislack

Die Fläche leicht mattieren, entfetten und mit einem antistatischen Staubbindingetuch abwischen. **Empfohlen wird schwarzer matter 1K-Basislack; andere Farben sind möglich.** Meist reichen 2 dünne Schichten mit ca. 10 min Abluftzeit dazwischen. Danach ca. 20 min warten, bis die Fläche gleichmäßig matt und nicht mehr klebrig ist.

2 Glitzerschicht

2-3 sehr dünne Schichten auf den abgelüfteten Basislack auftragen; Einstellungen siehe Tabelle. Den Glitzer mit gleichmäßigen, überlappenden Spritzgängen verteilen. Dazwischen ca. 10 min ablüften lassen, nach der letzten Schicht ca. 40 min. **Vor dem Klarlack muss die Fläche vollständig trocken sein.** Staub bei Bedarf sehr vorsichtig mit einem antistatischen Staubbindingetuch entfernen.

3 Klarlack

Nach dem Ablüften mit geeignetem glänzendem, seidenmattem oder mattem Klarlack versiegeln. Für Beständigkeit und UV-Schutz empfehlen wir 2K-Klarlack; **Hochglanz betont den Glitzer am stärksten.** Mischung, Verarbeitung und Aushärtung gemäß dessen Datenblatt ausführen.

Ergiebigkeit (ca.): 0,9 m² / 100 ml
unverdünnter Lack

Holografische Varianten

Dieses Blatt gilt für Silber und Gold. Die Regenbogenreflexe wirken bei direktem Licht am stärksten. Sichtbare Teile gemeinsam in gleicher Position lackieren.