Třpytky

Lakování stříkací pistolí

Transparentní rozpouštědlová 1K báze s holografickými třpytkami: stříbrná / zlatá.

01 MATNÝ BAREVNÝ PODKLAD | **02** TŘPYTKOVÁ VRSTVA | **03** ČIRÝ KRYCÍ LAK

TŘPYTKY - APLIKAČNÍ ÚDAJE

Poměr ředění	**1:1** - barva : akrylové ředidlo
Pistole / tryska	**HVLP / 1,3-1,4 mm**
Velikost / materiál	Cca 100 µm Polyester (PET)
Vrstvy třpytek	2-3 velmi tenké vrstvy
Mezi vrstvami	Cca 10 min odvětrání
Před čirým lakem	Cca 40 min odvětrání po poslední vrstvě
Teplota	Pokojová teplota barvy i dílu

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch vyrovnejte, vybruste a důkladně odmastěte. Odstraňte korozi a vady. Základ a plnič zvolte podle materiálu dílu a připravte podle jejich technických listů. Povrch musí být hladký a bez probrusů.

Barvu důkladně promíchejte. Před lakováním proveďte zkušební nástřik se zvoleným podkladem a čirým lakem. Výsledek posuďte ve stínu i na přímém světle.

POSTUP APLIKACE

1 Matná podkladová báze

Připravený povrch lehce zmatněte, odmastěte a otřete antistatickou utěrkou. **Doporučujeme černou matnou 1K BC bázi; lze použít i jiné barvy.** Obvykle stačí 2 tenké vrstvy s pauzou cca 10 min. Po poslední nechte cca 20 min odvětrat, až je povrch rovnoměrně matný a nelepí.

2 Třpytková vrstva

Na odvětraný podklad naneste 2-3 velmi tenké vrstvy s nastavením dle tabulky. Plynulými překrývajícími se tahy rozložte třpytky rovnoměrně po celé ploše. Mezi vrstvami nechte cca 10 min odvětrat. Po poslední počkejte cca 40 min. **Před čirým lakem musí být povrch zcela suchý.** Případný prach odstraňte velmi jemně antistatickou utěrkou.

3 Čirý krycí lak

Po odvětrání uzavřete vrstvu vhodným čirým lakem v lesku, saténu nebo matu. Pro odolnost a UV ochranu doporučujeme 2K lak; **vysoký lesk nejvíce zvýrazní třpytky**. Míchání, aplikaci a vytvrzení proveďte podle technického listu laku.

Orientační vydatnost: 0,9 m² / 100 ml
neředěné barvy

Podklad a intenzita efektu
Třpytky podklad zcela nezakryjí. Černá poskytuje nejsilnější kontrast; jiné barvy mění výsledný vzhled. Intenzitu ovlivňuje i množství třpytek.

Holografické varianty
Tento list platí pro stříbrnou a zlatou variantu. Duhové odlesky vyniknou na přímém světle. Pohledové části lakujte společně ve stejné poloze.

Pokyny k výrobkům: Poměr 1:1 platí pro barvu s třpytkami. U podkladové báze a čirého laku dodržujte jejich vlastní pokyny. Před použitím si přečtěte příslušné bezpečnostní listy a etikety výrobků.

Podklady: PMcolours, Holographic Glitter - Application with Spray Can & Spray Gun (část pro pistoli), a produktové údaje stříbrné a zlaté varianty 100 ml. Ověřeno 21. září 2026; vydatnost potvrzena výrobcem. Časy odvětrání jsou orientační; ověřte stav povrchu.