Body Color s.r.o.
Studentská 1727 Turnov 51101
IČO: 27543790 DIČ: CZ27543790
email: objednavky@bodycolor.cz
tel: +420 481 540 511
web: www.bodycolor.cz

HB Body 691



2K UHS Clear Coat 2:1

- Výborný rozliv
- Velké množství sušiny
- Výborná mechanická a chemická odolnost

Dvousložkový akrylátový lak UHS prémiové kvality s obsahem protistékavých složek. Má vysoký lesk, výborný rozliv, vynikající mechanickou i chemickou odolnost a rychlé schnutí. Je vhodný na částečné i celoplošné opravy autolaků. Nanáší se ve dvou vrstvách na 1K colorsolutions báze ředidlové nebo vodouředitelné. Tuží se v poměru 2:1 s tužidlem H752, H753 nebo H754.

Odstín: Transparent

Informace k aplikaci

Povrchy na které budete nanášet lak musí být suché zbaveny prachu a mastnoty. Pro odmaštění doporučujeme Antisil 770 nebo Antisil 771. Následně připravíte směs v poměru 2:1 (2díly laku a 1díl tužidla H753). Do směsi přidáte ředidlo Body 740 10-20% a promícháte. Doba zpracovatelnosti takto připravené směsi je do 6hod./23°C.
Na 1K ředidlovou nebo vodouředitelnou bázi nanesete jednu plnou vrstvu laku. Po 10-15min./23°C odvětrání naneste druhou vrstvu laku. Lze jej i přisoušet 25-30 min/60°C. Po 16-20h/23°C je plně proschlý.
Pro aplikaci používejte stříkací pistole o velikosti trysky 1,2-1,3mm při tlaku 1,7-2,2bary.

Poměr tužení: 2:1 objemově

Tužidlo: Body H752 slow, H753 normal, H754 fast

Ředění: 10-20% Body 740 Normal nebo Body 741 Slow

Čas zpracování : 6hod./ 23°C

Odvětrání: 10-15min./23°C

Doba schnutí: 16-20 hodin při 23°C, 25-30 minut při 60°C

Doba schnutí IR: 10-15 minut při vzdálenosti 60 - 70 cm

Ředění pro nástřik: 16-17 s DIN 4 / 20˚C

Nastavení stříkací pistole: 1.2 – 1.3 mm 1,7 - 2,2 baru, 2 vrstvy 50 - 60 µm

Balení: 1l, 5l

Měrná hmotnost: 0.98 ± 0.02 g/cm³

Pevný obsah: 50% ± 2%

Čistění: Body 740 Acryl Normal nebo nitro 767

Poznámka k produktu

Řiďte se instrukcemi tohoto technického listu. Používejte pouze doporučená tužidla a ředidla!! Nepracujte při teplotách nižších než 15°C.
Pro dotazy k aplikaci je možné kontaktovat technika pro HB Body od společnosti Body Color 730 893 892 (Po-Pá 8 - 16 hodin)

Skladování

V suché místnosti při teplotě 5 - 25°C, 24 měsíců v originálních uzavřených obalech.

Používejte pracovní ochranné pomůcky: Masku pro ochranu dýchacích cest, ochranné brýle, rukavice.

Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/IIB(e) pro tento produkt kategorie je 840 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC 840 g/l.