

Technický list

Popis: Transparentní BC báze se speciálním efektem. Využívá se k barevnému lakování.

Produkty: Candy BC báze (Basecoat)

Barevné odstíny: Vzorníky barev mimo RAL

Vlastnosti: Velmi rychlé schnutí. Lze přelakovat bezbarvým lakem. Citlivá na UV záření – odstín časem bledne.

Podklady: Povrchy ošetřené vhodným základem pro lakování BC báze.

Příprava podkladu: Tmel, plnič vhodný pro BC báze, důkladně očistěte.

Povrch obruste:

- a. nasucho pomocí excentru a odsávání prachu P320 – P500;
- b. namokro brusným papírem P600 – P800.

Před aplikací odmastěte.

Technická podpora:

- email: info@pmcolours.eu
- tel. +420 739 865 969

Použití:

- Candy – interiér i exteriér

Hodnota VOC (těkavé organické látky) směsi připravené k aplikaci (Směrnice EU 1999/13/ES):

- 665 g/l s 35 % CS600.

Zpracování:

- Ředidlo ICR- 1693 - akrylátové ředidlo pro bázové barvy
- Poměr ředění 1:1 (barva: ředidlo)

Doporučená tloušťka suché vrstvy: 15 – 30 µm

Aplikace:

- stříkáč pístele **LVMP** (středotlaká)

- tryska 1,3 nebo 1,4 mm
- 3 a více vrstev, s každou vrstvou je odstín tmavší
- použitý podklad ovlivňuje výslednou podobu barevného efektu
- nutností je metalický podklad – **stříbrná**
- barvu je nutné přelakovat čirým krycím lakem s vysokou UV ochranou
- Při lakování vícedílných objektů je důležité aplikovat barvu najednou na kompletně sestavený celek – v opačném případě může dojít k rozdílům v odstínu mezi jednotlivými částmi.
- U větších ploch je třeba dávat pozor na překrývání vrstev, které může způsobit vznik viditelných pruhů.
- Vždy důkladně promíchejte a přefiltrujte barvu přes papírové sítko.

Schnutí Sušení na vzduchu při 20 °C: tloušťka suché vrstvy 20 µm

Zaschllost nátěru proti prachu: 3–5 minut

Teplota aplikace: 18–25 °C

Nelepivý na omak: 30 minut

Suché po: 4 hodiny

Možnost přelakování: Při teplotě 21 C po 60 minutách od poslední aplikace báze a nejpozději do 8 hodin bezbarvým lakem s vysokou UV ochranou.

Parametry:

- Viskozita při dodání 55 - 75 s DIN 4
- Teplota vzplanutí 80 °C

Upozornění: Před přípravou konkrétního barevného odstínu a zároveň před samotnou aplikací nutné důkladně promíchat.

Před aplikací se doporučuje kontrola barevných odstínů a kontrolní nástřik na etalon.

Skladovatelnost: 6 měsíců v originálních obalech při teplotě 5 °C až 35 °C

Bezpečnost: Před použitím prostudujte bezpečnostní list. Respektujte výstražné pokyny na obalu.



Poskytované informace korespondují s našimi vědomostmi platnými ke dni zveřejnění této publikace. Tyto informace mohou být postupně revidovány s nově získanými znalostmi a zkušenostmi. Poskytované údaje se týkají běžného rozsahu produktových vlastností a vztahují se jen k výslovně uvedeným materiálům; tyto údaje nemusí být pro daný materiál platné v případě kombinace s jakýmkoliv jinými látkami či přísadami, nebo při jakémkoliv zpracování, není-li výslovně popsáno. Poskytované údaje by neměly být používány k specifikaci technických podmínek nebo využívány samostatně jako podklad plánování, nejsou ani určeny k nahrazování jakýchkoliv testů nutných pro zjištění vhodnosti materiálu pro požadované účely. Jelikož nemůže předcházet všem odchylkám při skutečném konečném použití, nejsou poskytovány žádné záruky a nepřebíráme žádnou odpovědnost ve spojitosti se zde poskytovanými informacemi.