Hologram

Lakování stříkací pistolí

Rozpouštědlová 1K báze s transparentním duhovým efektem reagujícím na světlo.

01 MATNÝ BAREVNÝ PODKLAD | **02** HOLOGRAM | **03** ČIRÝ KRYCÍ LAK

HOLOGRAM - APLIKAČNÍ ÚDAJE

Poměr ředění	**1:1** - barva : akrylové ředidlo
Pistole / tryska	**HVLP / RP / 1,3-1,4 mm**
Vzdálenost / překryv	Cca 20-30 cm Překryv cca 70 %
Vrstvy Hologramu	2-3 velmi tenké vrstvy
Mezi vrstvami	Cca 10 min odvětrání
Před čirým lakem	Cca 40 min odvětrání po poslední vrstvě efektu
Podmínky	18-25 °C; větrané prostředí bez průvanu

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch vyrovnejte, vybruste a důkladně odmastěte. Odstraňte korozi a vady. Plnič připravte podle jeho technického listu; podklad musí být hladký, matný a bez probrusů.

Barva i díl musí mít pokojovou teplotu. Před lakováním proveďte kontrolní nástřik se zvoleným podkladem a čirým lakem. Pracujte ve větraném prostředí bez průvanu.

POSTUP APLIKACE

1 Matný podklad

Připravený povrch lehce zmatněte, odmastěte a otřete antistatickou utěrkou. **Doporučujeme černou matnou 1K BC bázi; lze použít i jiné barvy.** Naneste 2-3 tenké vrstvy s pauzou cca 5-10 min. Po poslední nechte cca 20 min zavadnout, až je povrch matný a nelepí.

2 Holografická vrstva

Na zavadnutý podklad naneste 2-3 velmi tenké vrstvy s nastavením dle tabulky vlevo. Stříkejte plynule, dodržujte stejnou vzdálenost a překryv cca 70 %. Mezi vrstvami nechte cca 10 min odvětrat. Po poslední počkejte cca 40 min, až je povrch suchý pro jemné otření antistatickou utěrkou.

3 Čirý krycí lak

Po odvětrání naneste vhodný čirý lak v lesku, saténu nebo matu. Pro odolnost a UV ochranu doporučujeme 2K čirý lak. Přípravu směsi, aplikaci a vytvrzení proveďte podle technického listu zvoleného laku.

Orientační vydatnost: 0,9 m² / 100 ml
neředěné barvy

Vliv barvy podkladu
Podklad zůstává viditelný. Na černé působí výsledek šedě; u jiných barev bývá změna odstínu minimální. Výsledek vždy předem vyzkoušejte.

Světlo a jednotnost efektu
Na přímém světle vzniká duhový oblouk, bez něj je efekt tlumený. Pohledové části sestavy lakujte společně, aby efekt navazoval.

Pokyny k výrobkům: Poměr 1:1 platí pro Hologram. U podkladové báze a čirého laku dodržujte jejich vlastní pokyny. Před použitím si přečtěte příslušné bezpečnostní listy a etikety výrobků.

Podklady: PMcolours, Jak lakovat Holografickou barvu - rychlý návod (část pro pistoli), a produktové údaje Hologram 100 ml. Ověřeno 21. září 2026. Časy odvětrání jsou orientační; ověřte uvedený stav povrchu.