

Chameleon

Lakování stříkací pistolí

Rozpouštědlová 1K efektová báze pro třívrstvý systém s proměnlivým odstínem.

OSTATNÍ ODSÍNY CHAMELEON

Sytě / temně černá matná BC báze

CHAMELEON BÍLÁ

Bílá matná BC báze

EFEKTOVÁ BARVA - APLIKACE

Poměr ředění	1:1 - barva : ředidlo do rozpouštědlových bází
Pistole / tryska	HVLP / 1,3-1,4 mm
Vzdálenost pistole	20-35 cm
Vrstvy efektu	2-3 tenké vrstvy
Mezi vrstvami	Cca 10 min odvětrání
Před čirým lakem	Cca 40 min odvětrání po poslední vrstvě efektu
Podmínky	18-25 °C; čisté, bezprašné prostředí

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí být čistý, bez rzi, vybroušený a odmaštěný. Nerovnosti vyrovnejte plnicím; po zaschnutí vybruste dohladka brusivem **P400-800**. Efektová barva nemá plnicí schopnosti.

Barvu důkladně promíchejte a přefiltrujte přes papírové lakovací sítko. Barva i díl musí mít pokojovou teplotu. Před lakováním dílu proveďte zkušební nástrík.

Shodný barevný efekt

Dodržte barvu podkladu podle odstínu, viz rámečky nahoře. Všechny pohledové části sestavy lakujte společně, aby barevný přechod navazoval.

Pokyny k výrobkům: Poměr 1:1 platí pro efektovou barvu Chameleon. U podkladové báze a čírého laku dodržujte jejich vlastní pokyny. Před použitím si přečtěte příslušné bezpečnostní listy a etikety výrobků.

Podklady: **PMcolours**, Jak lakovat Chameleon barvy - kompletní postup (část pro pistoli), a návod **PMcolours** pro lakování pistolí. Ověřeno 20. září 2026. Časy odvětrání jsou orientační; ověřte uvedený stav povrchu.

POSTUP APLIKACE

1 Podkladová barva podle odstínu

Přípravený plnič lehce zmatněte, odmastěte a otřete antistatickou utěrkou. Naneste matnou 1K BC bázi: **sytě černou pro ostatní odstíny**, nebo **bílou pro Chameleon Bílou**. **Šedá ani světle černá nenahradí sytě černý podklad.** Zajistěte souvislé krytí bez probrusů. Obvykle stačí 2 tenké vrstvy s pauzou cca 10 min. Po poslední nechte cca 20 min zavadnout, až je povrch matný a nelepí.

2 Chameleon - efektová vrstva

Na zavadnutý podklad zvolený podle odstínu naneste 2-3 tenké vrstvy s nastavením dle tabulky vlevo. Stříkejte plynulými tahy s odstupem cca 10 min mezi vrstvami. Po poslední nechte cca 40 min odvětrat; povrch musí být dostatečně suchý pro jemné otření antistatickou utěrkou.

3 Čirý krycí lak

Po odvětrání efektové vrstvy naneste vhodný čirý lak v lesku, saténu nebo matu. Pro odolnost a UV ochranu doporučujeme 2K čirý lak. Míchání, aplikaci a vytvrzení proveďte podle technického listu zvoleného laku.

Orientační vydatnost: 0,9 m² / 100 ml
neředěné barvy

Skladování

Nepoužitou barvu doporučujeme spotřebovat do 6 měsíců. Skladujte při pokojové teplotě mimo přímé sluneční záření.