

Podkladové BC báze

Černá a bílá | Lakování stříkací pistolí

Rozpouštědlové 1K barevné báze pro rovnoměrný podklad pod efektové barvy nebo finální černý či bílý povrch s čirým krycím lakem.

Černá BC báze

Pro perleti, hologram, Candy Pearl a odstíny Chameleon vyžadující sytě černý podklad.

Bílá BC báze

Pro Ghost perleti a Chameleon Bílou.

SPOLEČNÉ APLIKAČNÍ ÚDAJE

Poměr ředění	1:1 - barva : akrylátové ředidlo
Pistole / tryska	LVMP / RP 1,3-1,4 mm
Počet vrstev	Obvykle 2-3 tenké
Mezi vrstvami	Cca 10 min odvětrání
Po poslední vrstvě	Cca 20 min až je povrch matný a nelepí
Teplota aplikace	18-25 °C
Orientační vydatnost	0,9 m² / 100 ml neředěné barvy

Vydatnost závisí na technice, počtu vrstev a tvaru dílu. Cílem je souvislé, rovnoměrné krytí.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Obě báze nanášejte na povrch ošetřený **šedým plničem**. Plnič nechte vytvrdit a vybruste podle jeho TDS. Povrch očistěte, odmastěte a zbavte prachu.

BC báze nemá plnicí schopnosti a není určena k broušení. Před lakováním ověřte celý systém na vzorku.

POSTUP APLIKACE

1 Nanášení BC báze

Barvu důkladně promíchejte a nařed'te **1:1 akrylátovým ředidlem**. Naneste obvykle **2-3 tenké vrstvy** rovnoměrnými křížovými tahy. Mezi vrstvami nechte **cca 10 min** odvětrat. Zajistěte plné krytí bez prosvitání šedého plniče.

2 Odvětrání

Po poslední vrstvě nechte **cca 20 min zavadnout**, až je povrch **rovnoměrně matný a nelepí**. Uvedený čas je orientační; před další vrstvou ověřte stav povrchu.

3 Následné přelakování

Pod efektovou barvu: Na zavadnutou BC bázi naneste zvolenou efektovou barvu a následně čirý krycí lak podle TDS těchto výrobků.

Finální černá nebo bílá: BC bázi po odvětrání přelakujte přímo **2K čirým krycím lakem** v požadovaném matu nebo lesku. Báze slouží jako finální barva až po tomto přelakování.

Pokyny k výrobkům: Pracujte v čistém, větraném prostoru. U plniče, efektové barvy a čírého laku dodržujte jejich vlastní TDS. Před použitím čtete bezpečnostní listy a etikety; používejte předepsané ochranné prostředky.

Podklady: produktové údaje **černé BC báze** a **bílé BC báze**; časy odvětrání, šedý plnič a vydatnost upřesnil výrobce. Ověřeno 21. září 2026.